

FICHA TÉCNICA



PASTINA ACRÍLICA LISTA PARA USAR PARA EL TOMADO DE JUNTAS DE 1 A 4 MM ENTRE TODO TIPO DE PIEZAS Y PIEDRAS NATURALES, TANTO EN PISOS COMO PAREDES INTERIORES.

Impermeable

Antihongos

Súper lavable

Colores más duraderos

Súper flexible

APLICACIONES USUALES

Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos tipo baldosas (Granito, Travertino, mármol y mármol pulido), mosaicos de vidrio, porcelanato, cerámica, piedra natural y calcáreos de todo tipo en interiores, con espesores máximos de 4 mm. Se puede aplicar en ambientes de humedad intermitentes como bordes de bañera y muros de ducha. El material no es apto para áreas constantemente sumergidas en agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Luego de culminada la colocación de los revestimientos cerámicos se debe esperar entre 24 a 48 horas para la aplicación de la pastina Klaukol Deco. Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad, que no deje depósitos de adhesivo.

En caso de revestimientos cerámicos no esmaltados y altamente porosos, es aconsejable extender una capa fina de cera en pasta sobre estos o proteger con cinta de enmascarar antes de comenzar el rejuntado. Esto crea una película en la superficie que facilita la limpieza, siempre procurando no ensuciar los bordes de los cerámicos, para no afectar la adhesión de la pastina acrílica en la junta.

MODO DE EMPLEO

Junta enrasada

1. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.
2. Aplicar la pastina acrílica tal cual se presenta en el envase con ayuda de una espátula metálica, empastador, llana metálica o espátula de goma, presionando sobre cada junta, a fin de asegurar la mayor penetración posible del material en la junta a tomar. Se recomienda que al concluir la aplicación la superficie de la pastina quede al ras con el borde del revestimiento.
3. Dejar orear por un tiempo estimado de entre 1 y 2 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales en el momento de aplicación; antes de comenzar la limpieza se debe verificar que el material esté superficialmente seco al tacto.
4. Luego con ayuda de un paño húmedo frotar suavemente toda la superficie, eliminando todo el excedente de la pastina acrílica sobre los cerámicos, granitos y calcáreos. Se recomienda tener cuidado que el paño a definir para la limpieza no desprenda pelusas durante el proceso.
5. Pasadas 24 horas de aplicado el material se recomienda revisar la junta y si se observan fisuras, vacíos o desniveles del producto, se puede aplicar el material nue-

vamente siguiendo los pasos desde el punto número 3.

Junta Biselada

1. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.
2. Aplicar la pastina acrílica tal cual se presenta en el envase con ayuda de una espátula metálica, empastador, llana metálica o espátula de goma, presionando sobre cada junta, a fin de asegurar la mayor penetración posible del material en la junta a tomar.
3. Deslizar el perfilador por la junta, se notara que se retira gran parte del material.
4. Con la finalidad de asegurar una buena penetración del material se recomienda repetir el paso #2, aplicando material nuevamente sobre la junta.
5. Deslizar el perfilador nuevamente.
6. Dejar orear por un tiempo estimado de entre 1 y 2 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales en el momento de aplicación; antes de comenzar la limpieza se debe verificar que el material esté superficialmente seco al tacto.
7. Luego con ayuda de un paño húmedo frotar suavemente toda la superficie, eliminando todo el excedente de la pastina acrílica sobre los cerámicos, granitos y calcáreos. Se recomienda tener cuidado que el paño a definir para la limpieza no desprenda pelusas durante el proceso.
8. Pasadas 24 horas de aplicado el material se recomienda revisar la junta y si se observan fisuras, vacíos o desniveles del producto, se puede aplicar el material nuevamente siguiendo los pasos desde el punto número 3.

SECADO

Se recomienda dejar secar 7 días la pastina Klaukol Deco luego de aplicada para asegurar el correcto endurecido.

Se debe tener en cuenta que la humedad y condiciones climáticas pueden variar el tiempo de secado. El secado será más eficiente en condiciones de baja humedad.

Si las condiciones de secado son las correctas es aceptable el tránsito ligero luego de las 48 horas de aplicado el material, el tránsito pesado es aceptable pasados 7 días de aplicado.

RENDIMIENTO LINEAL

ANCHO DE LA JUNTA	CONSUMO POR METRO LINEAL	
	JUNTA ENRASADA	JUNTA BISELADA
2mm	36 grs/m	22 grs/m
3mm	45 grs/m	26 grs/m
4mm	80 grs/m	42 grs/m



0800 222 5528

ORIENTACIÓN
TÉCNICA



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.klaukol.com.ar

Impermeable
Antihongos**Súper lavable****Colores más duraderos****Súper flexible**

RENDIMIENTO POR METRO CUADRADO

TIPO DE REVESTIMIENTO	TAMAÑO DE LA PIEZA (CM)	ESPESOR DE LA PIEZA (MM)	ANCHO DE LA JUNTA (MM)					
			ENRASADA			BISELADA		
			2	3	4	2	3	4
MOSAICO VENECIANO	2x2	4	1.80	2.25	4.00	1.10	1.32	2.10
	5x5	4	0.72	0.90	1.60	0.44	0.53	0.84
GRES CERÁMICO	10x10	6	0.54	0.68	1.20	0.33	0.39	0.63
	8x16	6	0.51	0.64	1.13	0.32	0.37	0.60
AZULEJO	15x15	4	0.24	0.30	0.53	0.15	0.18	0.28
CERÁMICA ESMALTADA	20x20	8	0.72	0.90	1.60	0.44	0.53	0.84
	30x30	8	0.24	0.30	0.53	0.15	0.18	0.28
	40x40	8	0.18	0.23	0.40	0.11	0.13	0.21
	50x50	8	0.14	0.18	0.32	0.09	0.11	0.17
	60x60	8	0.12	0.15	0.27	0.07	0.09	0.14
	70x70	8	0.10	0.13	0.23	0.06	0.08	0.12
	80x80	8	0.09	0.11	0.20	0.06	0.07	0.11
100x100	8	0.07	0.09	0.16	0.04	0.05	0.08	

LIMPIEZA

Agua y jabón.

ALMACENADO

En su envase original y herméticamente cerrado, 12 meses desde fecha de fabricación.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. No aplicar con alto porcentaje de humedad dentro de las 12 hs de terminado el trabajo (en el caso de aplicación en exteriores, donde se tenga contacto con agua). No almacenar a la intemperie. Mantener al resguardo de posibles heladas. No aplicar sobre superficies calientes. No aplicar en instalaciones de inmersión de agua, tales como piscinas o jacuzzis. No se recomienda su aplicación en salas de vapor o saunas. Proteger la pasta aplicada de manchas durante el tiempo de secado. No apto para exterior.

ADVERTENCIA

La información suministrada en este documento surge de ensayos realizados en nuestro laboratorio. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso o la mala interpretación de dicha información. Se sugiere al usuario realizar sus propias determinaciones a los efectos de adecuar dicha información a las aplicaciones particulares.

Ante cualquier duda sugerimos contactarse con nuestro servicio de Orientación Técnica.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Pasta viscosa (colores varios)
Densidad relativa (25°C)	1.60 gr/cm ³
Lavabilidad (ASTM D2486)	>15000 ciclos
PH	8.0-9.5
Olor	Característico
Solubilidad	Agua
Tamaño máximo de partícula	0.2 mm
Resistencia a la humedad	Óptima
Resistencia al envejecimiento	Óptima
Resistencia a los aceites e hidrocarburos	Óptima
Resistencia a los ácidos y álcalis	Buena
Resistencia a la temperatura	Buena

**0800 222 5528**ORIENTACIÓN
TÉCNICACONSTRUYENDO
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.klaukol.com.ar

Impermeable
Antihongos**Súper lavable****Colores más duraderos****Súper flexible**

NORMA LEED 2009 V3.0

Contribución para la Construcción Sustentable

CREDITO CAI 4.1 MATERIALES DE BAJA EMISION: Adhesivos y Sellantes

Tiene como objetivo reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.

PUNTOS POSIBLES: 1

Compuestos Orgánicos Volátiles	< 150 g/L
--------------------------------	---------------------

- Análisis basados en LEED V 3.0, 2009
- Los créditos MR5 a aportar por la Certificación LEED® se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.

CREDITO MR5 MATERIALES REGIONALES

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

PUNTOS POSIBLES: 1-2

PLANTA	MATERIAL REGIONAL	DIRECCIÓN
Buenos Aires	70%	Ruta 3 Km 44,5 y Siria (B1763EEA) Virrey del Pino - Buenos Aires - Argentina

**0800 222 5528**ORIENTACIÓN
TÉCNICA**CONSTRUYENDO
CONFIANZA**

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.klaukol.com.ar