



FICHA TÉCNICA

PASTINA DECORATIVA BICOMPONENTE
PARA EL TOMADO DE JUNTAS.

Terminación
súper lisa

Anti-manchas
y súper
lavable

Resistente
a los hongos
y agentes
químicos

Pisos y muros

APLICACIONES USUALES

Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimiento cerámico, granítico y calcáreo de todo tipo, recomendado en cocinas, baños, lavabos, bañeras, duchas, inodoros y cualquier área donde haya humedad. El material no está limitado por el tamaño de la junta.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar la junta a rellenar y asegurarse que el sustrato no tenga polvo ni suciedad. Se sugiere usar una aspiradora.

Cuando la pastina esté al mismo nivel que la placa cerámica, utilice una cinta adhesiva para enmascarar la placa en ambos lados y así evitar el manchado de la misma con excedentes de material.

RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA PIEZA (CM)	ESPESOR DE LA PIEZA (MM)	ANCHO DE LA JUNTA (MM)		
		2	3	4
80x80	8	14.00	10.00	7.00
40x80	8	10.50	7.50	5.50
60x60	8	10.50	7.50	5.50
30x60	8	7.50	5.50	4.00
20x20	8	3.50	2.50	2.00
15x15	6	3.00	2.25	1.50
10x10	6	2.00	1.50	1.00
5x5	4	1.00	0.75	0.50
2x2	4	0.50	0.40	0.30

*Consumo aproximado en m²/cartucho de 400 ml

COLORES EXISTENTES

White, Pearl, Beige, Gold, Glitter Gold, Glitter Grey, Glitter White, Grey, Coffee, Dark.

LIMPIEZA

Use una herramienta filosa como una espátula para limpiar la unión luego de la aplicación.

Para la limpieza de excedentes y herramientas se recomienda la limpieza con trapo seco antes que el producto endurezca, o bien la remoción mecánica luego de que esto haya sucedido.

En caso de ser necesario se sugiere el uso de solvente orgánico tipo thinner para complementar el proceso de limpieza.

CONTRAINDICACIONES

- Temperatura de aplicación: entre 5°C y 35°C
- Como es un producto que consta de dos componentes, asegurarse de que ambos componentes estén bien mezclados. Antes de comenzar a aplicar en las juntas extraiga aproximadamente 30 cm de mezcla en un papel a descartar.
- Luego de 20 minutos sin llenar juntas, se debe cambiar la boquilla de mezclado.

- Después de aplicado no se debe mojar la junta por 72 horas.
- Luego de la aplicación no transite sobre la misma por 24 horas.
- Adecuado para aplicaciones interiores sin mucha exposición a la luz solar.
- La exposición directa a rayos UV puede generar amarilleo del producto.

ALMACENADO

12 meses bien sellado en lugares secos, sombreado y fresco.

PRESENTACIÓN

Pomo de 400 ml.

ADVERTENCIA

La información suministrada en este documento surge de ensayos realizados en nuestro laboratorio. Parex Klaukol no asume responsabilidad alguna por el mal uso o la mala interpretación de dicha información. Se sugiere al usuario realizar sus propias determinaciones a los efectos de adecuar dicha información a las aplicaciones particulares.

Por cualquier duda, consultar a Klaukol Soluciones al 0-800-222-5528



0800 222 5528

ORIENTACIÓN
TÉCNICA



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.klaukol.com.ar

Terminación
súper lisa

Anti-manchas
y súper
lavable

Resistente
a los hongos
y agentes
químicos

Pisos y muros

DATOS TÉCNICOS

Densidad del componente A	1.20 gr/cc
Densidad del componente B	1.09 gr/cc
Vida útil de la mezcla	20 minutos
Toma de juntas después de colocación de adhesivos	24 horas
Transitabilidad	24 horas
Color del componente A	Amarillo, plateado, blanco, negro, gris...
Color del componente B	Blanco
Endurecimiento final	15 días
Resistencia a la humedad	Óptima
Resistencia al envejecimiento	Óptima
Resistencia a los aceites e hidrocarburos	Óptima
Resistencia a ácidos orgánicos e inorgánicos	Alta
Cloruro de amonio	Alta
Ácido cítrico 10%	Alta
Ácido acético al 5%	Alta
Ácido clorhídrico 10%	Alta
Resistencia a álcalis de naturaleza fuerte y débil	Alta
Hidróxido de sodio 10%	Alta
Amoniaco	Alta
Resistencia a la temperatura	Desde -30°C a 90 °C
Flexibilidad	Si



0800 222 5528

ORIENTACIÓN
TÉCNICA



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.klaukol.com.ar